

Rubio MONOCOAT

Easy Déco



Éco Responsable



Monocoat

Manuel
Monobrosse
IndustrielConsommation
40 m² / L

Séchage 24H à 36 H



Biocleaner

Bouteille 100 ml - 0,5 L
Boîte de 1 L

DESCRIPTION

Rubio Monocoat Easy Déco est une huile monocoat écologique, de finition et de protection pour les surfaces intérieures (lambris, mobilier, parquet, menuiserie, escalier, ...) et tous les bois. En une seule couche, colorez, décidez et protégez vos bois en un temps record !

RMC Easy Déco offre des couleurs éclatantes pour répondre à toutes les envies d'agencements et donner de la vie aux intérieurs.

PROPRIÉTÉS

- Colore et protège en une seule couche
- 20 couleurs standard qui peuvent être mélangées entre elles
- Conserve l'aspect du bois
- 0% de COV
- Pigments naturels
- Ne contient ni eau ni solvant
- Pas de raccord à l'application
- Rendement élevé : 40 m² / L
- Peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures (parquets, menuiseries, meubles...)
- Adapté pour les cuisines et salles de bains
- Résistant à la chaleur
- Séchage rapide

MODE D'EMPLOI

Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions.

- Après avoir poncé la surface dans les règles de l'art, aspirez minutieusement.
- Dépoussiérez la surface avec le **RMC Préparateur Intérieur** (cf. Fiche technique). Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition.
- Laissez sécher le bois jusqu'à ce qu'il retrouve son aspect naturel.
- A l'aide du **Mélangeur Rubio**, bien remuer **RMC Easy Déco**.
- Appliquez une petite quantité de **RMC Easy Déco** à l'aide d'une **Éponge RMC** ou d'une **Monobrosse RMC** munie d'un disque beige.
- Travaillez par zone de 5 à 10 m².
- Laissez agir quelques minutes.
- Essuyez l'excédent minutieusement à l'aide d'un **Chiffon Rubio** ou d'une **Monobrosse** munie d'un disque blanc. La surface doit être sèche au toucher après essuyage.
- Dans un espace bien aéré, la surface peut à nouveau être utilisée dans les 24-36 heures suivant le traitement.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Rubio Monocoat Seau
- Rubio Monocoat Mélangeur
- Rubio Monocoat Éponge
- Rubio Monocoat Chiffon
- Rubio Monocoat Pad blanc
- Rubio Monocoat Pad beige
- Rubio Monocoat Monobrosse



RENDEMENT

RENDEMENT ÉLEVÉ : + / - 40 m² / L

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois, de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.



NETTOYAGE

- Les surfaces traitées peuvent être nettoyées avec **RMC Savon Intérieur** après environ 21 jours.
- Nous mettons également à votre disposition des produits spécifiques à utiliser pour le traitement des taches de calcaire et de graisse : **RMC Spray Anti-Calcaire** et **RMC Spray Dégraissant**.
- Le matériel d'application peut-être nettoyé avec le **RMC Biocleaner** (hors consommables, éponge, chiffon, pad).

ENTRETIEN-RÉNOVATION

- Pour réparer localement les rayures et les taches, poncez minutieusement à la main avec le même grain de ponçage que lors du traitement initial puis d'appliquer l'huile. Elle se fixera au bois brut uniquement aux endroits manquants.
- Lorsque la surface perd de son soyeux, appliquez **RMC Métallisant Universel**. Ne pas attendre que la couleur s'estompe.

CONSEIL DU PRO

- Pour une protection renforcée, appliquez le **RMC Métallisant Universel** après minimum 36 heures (cf. Fiche technique).
- La qualité du ponçage et de l'application assurera une tenue optimale de la finition.
- Pour une application avec une monobrosse : détourez la périphérie de la pièce à l'éponge puis essuyez avec un chiffon pour une finition uniforme.
- Le séchage et le durcissement des surfaces horizontales peuvent être accélérés : lors de l'application, ajoutez à **RMC Easy Déco** 10 à 20% de **RMC Accélérateur** (cf. Fiche technique).
- Pour des effets de couleurs encore plus profonds, utilisez en amont notre **RMC Base Intense Intérieure** (cf. Fiche technique).
- L'aspect final peut varier suivant l'état de surface (régularité du ponçage) ainsi que l'essence, la structure et la qualité du bois traité.
- Appliquez directement **RMC Easy Déco** (sans **RMC Préparateur Intérieur**) sur Valchromat, MDF, HDF, OSB (cf. fiche technique, nous consulter).
- Ne pas diluer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

État physique: liquide
 Odeur : huile de lin
 Densité : 0,95 - 1,3 kg/L
 Teneur en COV : 0 g/L
 Couleurs tendance bois : Acajou, Béton, Chêne, Chêne Clair, Chêne Doré, Ebène, Lin, Pureté, Transparent, Vieux Chêne.
 Couleurs tendance couleur : Chaleur, Désir, Equilibre, Espoir, Lumière, Passion, Sagesse, Tendresse.

CONDITIONNEMENT

Bouteille de 100 ml et 0,5 L et boîte de 1 L et 2,5 L.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.



MISE EN GARDE

L'excédent de produit non essuyé peut laisser des zones collantes dommageables pour l'esthétique du rendu et la bonne tenue de la finition.
 L'huile de lin est un produit naturel, cependant sur un chiffon, elle représente un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit, qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers ainsi que tout consommable (éponge, pad...) doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.

Les couleurs illustrées dans ce document peuvent ne pas être représentatives, du fait des restrictions techniques liées au support de communication utilisé.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.